

KARILEN® - P

Polypropylen Homopolymer

H 5060 TS

60 % Talkum

Farbe/color: Natur / without color-pigments

PP-Masterbatch mit gut dispergiertem Talkum

- Steifigkeitserhöhung von Polypropylen
- Verbesserung von Verzug und Schwindung
- Erhöhung der Wärmeformbeständigkeit

Eigenschaft Properties	Einheit Unit	Norm Test method	Bedingungen Condition	Wert Value
Dichte / Density	g/cm ³	ISO 1183	23°C	1,52
Schmelzindex / Melt flow rate MFR	g/10 min	ISO 1133	230/2,16	8
Aschegehalt / ash amount	%	DIN 53568	660°C 6 min	60

09-2023

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf dem derzeitigen Stand und den vorliegenden Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung und des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

We reserve the right to alternations in product characteristics as a result of improvements and in the course of technological advances. Please note that the information presented herein is based on our current level of knowledge and experience. We accept no liability for the above data.